

TECHNISCHE DATA

Editie 03/2025

AFMETINGEN

FORMAAT	BLOOM [AVMPU(-)] Medium Plank	CIRO [AVHBU(-)] Visgraat	ILLUME [AVMTU(-)] Medium Tegel
Breedte	EN 17539:2021-08 209 mm	126 mm	428 mm
Lengte	EN 17539:2021-08 1494 mm	630 mm	856 mm
Aantal panelen per pak	6	10	6
m ² per pak	1,873 m ²	0,794 m ²	2,198 m ²
Gewicht per pak	15,5 kg	6,8 kg	18,1 kg
Tand en groef	Uniclic® verbinding	Unizip® verbinding	Uniclic® verbinding
Totale massa/oppervlakte-eenheid	EN ISO 23997:2012-02 8109 g/m ²	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)	
Totale dikte	EN 17539:2021-08	Vooruitstrevende PU-Top laag met Scratch & Stain Guard technologie	
Afwerking		Genuine	
Groeven			

OPBOUW PANEEL



- 1 Top lak
- 2 PVC slijtlaag
- 3 PVC printfilm
- 4 PVC zachte laag
- 5 PVC ruglaag met 2 glasvliezen
- 6 Pad: 1 mm crosslinked polyethyleen ondervloer

FABRIEKSGARANTIE


	METHODE	PARAMETERS	WAARDEN
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05	Klasse	23 - 33
Productnorm	EN 16511:2023-05		
UPEC (FR)	Bloom & Illume	Document Technique d'Application n° 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Erkend orgaan	NB 2401 - CRET
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
Garantie	Huishoudelijk gebruik	Zie garantievoorwaarden	Levenslang
	Commercieel gebruik	Zie garantievoorwaarden	5 jaar - op aanvraag tot 15 jaar

ALGEMENE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	QUICK-STEP WAARDEN
Rechtheid & rechthoekigheid	EN 17539:2021-08		q _{max} ≤ 0,20 mm s _{max} ≤ 0,30 mm/m	q _{max} ≤ 0,20 mm s _{max} ≤ 0,30 mm/m
Lichtbestendigheid	EN ISO 105-B02:2014-08	Blauwe referentie	Klasse ≥ 6	Klasse > 7
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999:2021-11	6 uur bij 80°C	≤ 10,15%	≤ 10,15%
Schoteling	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	Gemiddeld productieresultaat: ≤ 1 mm
Slijtweerstand	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 cycli	Gemiddeld productieresultaat: ≥ 7000 cycli
Slagvastheid	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Gemiddeld productieresultaat: ≥ 1800 mm
Krasweerstand	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Bureaustoelen	EN ISO 4918:2021-03	25000 cycli		Geen delaminatie, geen stoornis
Verplaatsing van meubelpoten	EN ISO 16581:2019-06	Voet 0,1 mm / 32 kg		Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Gemiddeld productieresultaat: ≤ 0,05 mm
Weerstand tegen vlekken	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Aceton - Koffie - NaOH - H2O2 - Schoensmeer		Graad 5 (Geen verandering)
Zwelling	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Geen zwelling
Sterkte van de klik	ISO 24334:2019-07	F _{max} lange zijde F _{max} korte zijde	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m
Water Resistentie	ISO 4760:2022-05	Kwalitatieve beoordeling van zwelling na droging Kwantitatieve beoordeling van zwelling na droging Lekkage door de klikverbindingen		Graad 1 (Geen verandering) ≤ 0,02 mm Geen lekkage
Geluidsisolatie	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Vermindering doorgangsgeluid		ΔL _w = 21 dB
Vloerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cement ondergronden. Beperkte toepassing met verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.		

MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	QUICK-STEP WAARDEN
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-05158
Finnish Building Emission				M1: Zeer lage emissie, geurloos
Emissie formaldehyde	EN 717-1:2004-10	Geen formaldehyde toegevoegd in productie	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Detecteerbare limiet
TVOC 28 dagen	ISO 16000 part 9-6	AgBB-eis na 28 dagen $<1000 \text{ } \mu\text{g} / \text{m}^3$		$< 20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Brandwerendheid	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Warmteweerstand	EN 12667:2001-01			$0,035 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Slipweerstand	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG) Nat			Laag slippotentieel (PTV96 ≥ 36)
		Droog		Laag slippotentieel (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C	Nat		PTV ₅₇ ≥ 22
	Anexo Nacional A (ES)	Droog		PTV ₉₆ ≥ 56
Inhoud	Zware metalen+lood/cadmium			NIET aanwezig
Gevaarlijke substanties	Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen klasse 1A en 1B (kandidaatlijst)			NIET aanwezig
REACH				Conform
Weekmaker	Ftalaatvrije weekmaker met uitzondering van gerecycleerde inhoud			
Gerecycleerde inhoud	Minimum 22% Pre-Consumer gerecycleerde PVC inhoud			SCS-RC-20324



CERTIFIED BY SCS Global Services