

## AFMETINGEN

Collectie		PULSE CLICK+	BALANCE CLICK+	AMBIENT CLICK+
Breedte		210 mm	187 mm	320 mm
Lengte		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Aantal panelen per pak		7 Panelen	9 Panelen	5 Panelen
m <sup>2</sup> per pak		2,220 m <sup>2</sup>	2,105 m <sup>2</sup>	2,080 m <sup>2</sup>
Gewicht per pak		18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Densiteit		1800±50 kg/m <sup>3</sup>	1800±50 kg/m <sup>3</sup>	1800±50 kg/m <sup>3</sup>
<hr/>				
Totale dikte	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Toplaag	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Afwerking		Vooruitstrevende PU-Top laag met scratch & stain guard technologie		
Tand en groef		Uniclic® Multifit voor Livyn		

## FABRIEKSGARANTIE

Gebruiksklasse	(EN 16511:2014) ISO10582:2018		Klasse 33
CE	EN 14041		DOP: end label on pack
Garantie		Huishoudelijk gebruik	zie garantievoorwaarden
		Commercieel gebruik	zie garantievoorwaarden
			25 jaar
			5 jaar - op aanvraag tot 15 jaar

## ALGEMENE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	QUICK-STEP WAARDEN
Slijtweerstand	EN13329 - Annex E		≥2000 cycli	OK
Slagvastheid	EN13329 - Annex F		≥1600 mm	1800 mm
Krasweerstand	EN16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Bureaustoelen	EN 425	25000 cycli	Geen delaminatie, geen stoornis	OK
Verplaatsing van meubelpoten	EN 424	Voet 0,1 mm / 32 kg		Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	0,05 mm
Weerstand tegen vlekken	EN 438-2	aceton - koffie - NaOH -H2O2 - Schoensmeer		graad 5 Geen verandering
Zwelling	ISO 24336		≤18%	geen zwelling
Sterkte van de klik	ISO 24334	Fmax lange zijde Fmax korte zijde	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Dimensionele stabiliteit	ISO 23999	6 uur bij 80°C	<0,25% <1mm	<0,05% <0,10% <1mm
Brandwerendheid	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-resistentie	ISO 105 B02	Blauw referentie	Klasse >6	Klasse 8
Slipweerstand	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Met schoenen	Alle structuren	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Blootvoets	Alle structuren	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Nat	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Met schoenen
	ENV 12633:2003 - Annex A	Droog	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Blootvoets
Warmteweerstand	EN 12667	Zonder Quick-Step onderlaag Op een Quick-Step COMFORT-ondervloer Op een Quick-Step SUNHEAT-ondervloer	USRV	Class 2 0,020 m <sup>2</sup> K/W 0,040 m <sup>2</sup> K/W 0,030 m <sup>2</sup> K/W
Vloerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cementvloeren. NIET geschikt voor verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.		

## MILIEU & CERTIFICATEN

Floorscore		SCS-FS-03981
AFFSET		A+
Finnish Building Emission	M1: Zeer lage emissie, geurloos	Class M1
Emissie formaldehyde	EN 14041:2018	Geen formaldehyde toegevoegd in productie
TVOC 28 dagen	ISO16000 part 9-6	AgBB-eis na 28 dagen <1000 µg / m <sup>3</sup>
Inhoud	Zware metalen-lood/cadmium	<20µg/m <sup>3</sup>
GEVAARLIJKE SUBSTANTIES	Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen klasse 1A en 1B (kandidaatlijst)	NIET aanwezig
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Conform
Weekmaker	Ortho-ftalaatvrije weekmaker	
Recycleerde inhoud	Alleen INTERN gerecycleerd materiaal gebruikt	

