

### Product eigenschappen

#### FORMAAT

Breedte	396	mm
Lengte	1200	mm
Aantal panelen per pak	4	
m <sup>2</sup> per pak	1,901	m <sup>2</sup>
Groeven	met ingeperste V-groef 2 of 4 zijden	
Dikte	8,0	mm
Tand en groef	Uniclic	
Garantie op water resistentie	10	jaar



### Opbouw panelen



1. Superieure slijtvaste en krasbestendige laag
2. Kristalhelder dessin
3. Waterbestendige HDF-kern
4. Stabiliserende onderlaag

### FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS		
Gebruiksklasse	EN 13329			Klasse 21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Erkend orgaan	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Op verpakking
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Goedgekeurde instantie	AB 0321 - Satra UK	DOP: Op verpakking
Garantie	Huishoudelijk gebruik	Waterresistentie	Zie garantievoorwaarden	Levenslang
		Commercieel gebruik	Zie garantievoorwaarden	10 jaar
		Waterresistentie		5 jaar

### ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	
Slijtweerstand	EN 13329		≥ 4000	cycli
Slijtklasse	EN 13329		AC4	
Slagvastheid	EN 17368	Kleine kogel	≥ 35 mm	
	EN 13329	Grote kogel	≥ 750 mm	
Krasweerstand	EN 438-2, 25		Belasting	≥ 3N
Effect van een rolstoel	ISO 4918 (met ondervloer)	Type W (EN 12529)	25000	cycli
Randzwellling	ISO 24336	na 24 uur onderdompeling bij 20°C	≤ 18%	
Kliksterkte	ISO 24334	F10,2 lange zijde	≥ 1 kN/m	
		Fmax lange zijde		
		Fs0,2 korte zijde	≥ 2 kN/m	
		Fmax korte zijde		
Effect van een meubelpoot	EN 424		Geen schade zichtbaar indien getest met voettype 0	
Aftreksterkte	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	
Statische indrukking	EN ISO 24343-1		Restindruk	≤ 0,05 mm
Weerstand tegen vlekken	EN 438	Groep 1, 2	Klasse	5
		Groep 3	Klasse	4
Algemeen voorkomen	EN 13329	Hoogteverschil	≤ 0,15 mm	
		Open naden tussen panelen	≤ 0,20 mm	
		Schoteling in de lengte	concaaf ≤ 0,50%	
			convex ≤ 1,00%	
		Schoteling in de breedte	concaaf ≤ 0,15%	
		convex ≤ 0,20%		
Dimensionele veranderingen na veranderingen in relatieve vochtigheid	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Grijze referentie	Klasse	≥ 4

# LAMINATE

## ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	QUICK-STEP WAARDEN
<b>Water resistentie</b>	ISO 4760	Kwalitatieve beoordeling van zwellling na droging	< 3	2
		Kwantitatieve beoordeling van zwellling na droging	≤0,3mm	≤0,3mm
		Lekkage door de klikverbindingen	Geen vereisten	Geen lekkage

## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS		
<b>Vermindering doorgangsgeluid</b>	ISO 712/2	Op een Quick-Step ondervloer		ΔLw ≈ 18 dB (Afhankelijk van de gebruikte ondervloer)
<b>Brandende sigaret</b>	EN 438-2,30			Klasse 5
<b>Vloerverwarming</b>		Op een Quick-Step ondervloer	Raadpleeg speciale instructies	Gepast

## MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS		
<b>Emissie formaldehyde</b>	EN 717-1	ppm		<E1
<b>Anti-statisch</b>	EN 1815			≤ 2,0 kV
<b>Reactie bij brand</b>	EN 13501-1	Klasse		Cl-s1
<b>Warmteweerstand</b>	EN12667	m²K/W		0,055 m²K/W
<b>Slipweerstand</b>	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

## CERTIFICATEN

<b>EU Ecolabel</b>	SE/035/001
<b>AFFSET</b>	A+
<b>PEFC</b>	PEFC/07-32-37
<b>M1</b>	
<b>Nordic Ecolabel</b>	30290001
<b>EPD</b>	

